

CapaWood Oil

Olej do drewna dekoracyjno-ochronny.



Opis produktu

Zastosowanie	Dekoracyjno-ochronny olej do drewna polecany do stosowania na drewnianych tarasach, meblach ogrodowych, płotach, altanach, pergolach, elewacjach drewnianych itp. Nie stosować na elementach drewnianych stykających się z gruntem i narażonych na uszkodzenia statyczne oraz na elementach narażonych na stały kontakt z wodą.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Przeznaczony do stosowania na zewnątrz na drewnie nie trzymającym wymiaru oraz na drewnie częściowo trzymającym wymiar; ■ Niezawierający aromatycznych lotnych związków organicznych; ■ Wysoka ochrona przed wilgocią ■ Dyfuzyjny ■ Doskonale zachowuje i eksponuje strukturę drewna ■ Chroni przed promieniowaniem UV ■ Łatwy w malowaniu i renowacji
Spoivo	Olej lniany i żywica alkidowa.
Wielkość opakowań	1 l; 2,5 l
Barwa	bezbarny, teak
Stopień połysku	Satynowy mat. Stopień połysku jest zależny od rodzaju i właściwości podłoża i może być różny na różnych podłożach.
Składowanie	W pomieszczeniach w temp. 5°C do 20°C . Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Przydatność do użycia przy fabrycznie zamkniętym opakowaniu: 2 lata od daty produkcji.
Dane Techniczne	■ Gęstość: Ok. 0,84 g/cm ³ .

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.
Przygotowanie podłoża	<p>Nowe elementy drewniane: Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, odpylić.</p> <p>Stare niemalowane elementy drewniane: zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić, odpylić.</p> <p>Drewno malowane: nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Nośne cienkopowłokowe warstwy przeszlifować i oczyścić, sprawdzić pod kątem tolerancji na CapaWood Oil. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.</p>



Sposób nakładania	Przed użyciem i w trakcie użycia dokładnie wymieszać, nakładać pędzlem 2 obfite warstwy materiału. W miejscach cięć poprzecznych nanieść dodatkową warstwę materiału. Po ok. 15 minutach niewchłonięty nadmiar materiału usunąć czystą ściereczką. Zużyte ściereczki przechowywać w pojemnikach z wodą, w celu uniknięcia samozapłonu parujących par rozpuszczalnika.
Układ warstw	CapaWood Oil w wersji „bezbarwnej” stosować wyłącznie jako warstwa gruntująca, egalizująca podłoże i zwiększającą ochronę przed zawilgoceniem pod późniejsze powłoki wykonane CapaWood Oil w kolorze Teak. Ochronę przed promieniowaniem UV zapewnia wyłącznie olej CapaWood Oil w kolorze Teak.
Zużycie	ok. 70 – 100 ml/m ² na jedną warstwę na gładkiej powierzchni. Na podłożach mocno chłonnych zużycie może być wyższe.
Warunki obróbki	+5°C minimalna temperatura dla podłoża, otoczenia i materiału.
Czas schnięcia	W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest sucha po ok 2-3 godz. a po 4-5 godz. nadaje się do powtórnego malowania. Odporność na deszcz po 24 godz. Pełna odporność po ok 4-6 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.
Czyszczenie narzędzi	Benzyną ekstrakcyjną.

Wskazówki

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)	Chronić przed dziećmi. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
Utylizacja	Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania.
Dopuszczalna zawartość LZO	dopuszczalna (kat A/f): 700 g/l. Ten produkt zawiera max. 510 g/l.
Bliższe informacje	Patrz karta charakterystyki wyrobu.
Doradztwo techniczne	W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym zastosowaniem. Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.com.pl

Karta informacyjno-techniczna LL 1187, stan na kwiecień 2015

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.